

Data da última revisão: 03/2010

### **DEFINIÇÃO**

**FIXMASSA** é um super aditivo capaz de proporcionar excelente liga, ótima plasticidade, perfeita aderência e menor permeabilidade da argamassa mesmo quando preparada com areia fina.

**FIXMASSA** quando utilizado em argamassa de reboco com areia fina elimina o aparecimento de fissuras de retração e dispensa o uso de chapisco na maioria dos casos.

### **APLICAÇÕES**

- Argamassa de assentamento
- Argamassa de reboco com areia fina ou média
- Argamassa para regularização de pisos
- Argamassa de enchimento

### **VANTAGENS**

- Excelente liga e plasticidade
- Elimina fissuras de retração da argamassa
- Ótima aderência dispensando o uso do chapisco na maioria dos casos\*
- Maior resistência a compressão
- Não queima a mão
- Não precisa “curtir” e o sarrafeamento é imediato
- Dispensa o uso da cal ou saibro

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

1. O local deve estar limpo, firme e sem partículas soltas
2. Remova resíduos de óleo, desmoldante ou qualquer material contaminante ou mau aderido
3. Umedeça a superfície sem saturar

### **APLICAÇÃO DO PRODUTO**

1. Dilua o **FIXMASSA** com parte da água de amassamento conforme dosagem indicada
2. Adicione na betoneira o cimento e a areia conforme traço necessário
3. Adicione a água com **FIXMASSA**
4. Complete com água limpa até obter o ponto ideal de trabalho
5. Misture por 3 minutos para perfeita homogeneização

### **TRAÇOS RECOMENDADOS**

#### **REBOCO INTERNO OU EXTERNO ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO**

Proporção de cimento e areia: Até 1:6 Proporção de cimento e areia: Até 1:7

### **PRECAUÇÕES DE USO**

- Recomendamos ensaios na obra para determinação do traço específico
- Para reboco é indispensável estar com a base úmida antes do lançamento da argamassa
- \* Superfícies impermeabilizadas ou muito lisas deveram receber chapisco prévio com ou sem aditivo.

### **RENDIMENTO**

500 ml para cada 25 kg de cimento

### **CARACTERÍSTICAS**

#### **COR**

Branco leitoso

**DENSIDADE:**

1,01 g/cm<sup>3</sup>

**COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Polímeros acrílicos e aditivos super plastificante

**ARMAZENAGEM**

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

**EMBALAGENS**

Sache de 500 ml

**SEGURANÇA**

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

**PRIMEIROS SOCORROS****INGESTÃO:**

Não provoque vômito. Procure um médico.

**CONTATO COM A PELE:**

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro.

**CONTATO COM OS OLHOS:**

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um oftalmologista.

**INALAÇÃO:**

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

**VALIDADE**

12 meses sem violação da embalagem.