

DEFINIÇÃO

VEDBEM BLOCO é um revestimento impermeável para exteriores.

VEDBEM BLOCO é bi-componente, à base de acrílico cimentício, fungicidas e impermeabilizantes.

APLICAÇÕES

- Impermeabilização de paredes externas contra batida de chuva
- Bloco de cimento aparente
- Bloco cerâmico
- Selador impermeável para tintas PVA ou acrílica

VANTAGENS

- Impermeabilizante super resistente
- Econômico e fácil de aplicar
- Formulação exclusiva com excelente resistência a intempéries
- Ótima aparência
- Funciona como selador ou acabamento
- Disponível nas cores cinza e branco
- Absorve fissuras de retração da argamassa

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. O local deve estar limpo, isento de partículas soltas, fuligem e fungos.
2. Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, lixe ou escove.
3. Preencha pequenos buracos ou imperfeições com uma argamassa de cimento e areia.
4. Trate eventuais trincas com o VEDBEM TRINCA MACTRA OU KIT VEDATRINCA MACTRA
5. Quando necessário, aplique um fundo preparador de paredes.
6. Umedeça a superfície antes da aplicação da primeira demão.

PREPARO DO PRODUTO

1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido).
2. Misture bem até obter uma perfeita homogeneidade.
3. Deixe descansar por aproximadamente 2 minutos e misture novamente.
4. Mexa sempre durante a aplicação.
5. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

- Em superfícies lisas, utilize trincha, pincel, broxa ou rolo de pintura em duas ou três demãos.
- Em superfícies porosas, utilize trincha, pincel ou broxa em três demãos.
- Tempo entre demãos: 6 horas.

PRECAUÇÕES DE USO

- A perfeita cobertura da superfície pelo **VEDBEM BLOCO** é que irá proporcionar total impermeabilidade.
- Nunca coloque água.
- Feita a mistura, utilize em no máximo 1h30.
- Mantenha ao abrigo do sol.
- Não aplique com o tempo chuvoso.

RENDIMENTO

Aplicação	Número de demãos	Rendimento aproximado
Superfícies lisas ou com baixa porosidade	2 demãos	150 g/m ² /demão
Superfícies irregulares ou porosas	3 demãos	<ul style="list-style-type: none">• 400 g/m² na 1ª demão• 150 g/m² nas demãos subsequentes

FERRAMENTAS

- Broxa, pincel ou trincha de nylon;

- Rolo de lã.

CARACTERÍSTICAS

COR

Componente A: Líquido branco.

Componente B: Pó cinza ou branco.

DENSIDADE

Componente A: 1,01 a 1,03 g / cm³.

Componente B: 1,35g / cm³.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Componente A: Emulsão acrílica.

Componente B: Cimento, aditivos e minerais.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- 18 Kg

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO:

Componente A: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

Componente B: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE:

Componente A: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e depois lave com água e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico.

Componente B: lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e depois com água e sabão neutro.



CONTATO COM OS OLHOS:

Componentes A e B: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um oftalmologista.

INALAÇÃO:

Componentes A e B: Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação, e se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

8 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:
(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br