

**Data da última revisão:** 01/2010

## **DEFINIÇÃO**

**MACTRASET** foi desenvolvido para evitar e eliminar definitivamente umidade e infiltrações, sendo de preparo e aplicação muito fáceis.

**MACTRASET** resiste às pressões d'água positivas e negativas, aceita acabamento direto, é à base d'água e ecológico, é aprovado para uso em água potável e adere perfeitamente ao concreto, alvenaria e ferro, com excelente resistência mecânica.

## **APLICAÇÕES**

- Impermeabilização de paredes externas e internas
- Reservatórios de água
- Piscinas
- Alicerces e muros de arrimo
- Áreas frias (banheiros, cozinha, lavabos e lavanderia)
- Revestimento impermeável para granitos, mármore e pedras naturais claras

## **VANTAGENS**

- Preparo mais fácil que os outros (doses duplas de 9 quilos)
- Aplicação fácil como pintura
- Melhor mistura

## **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

1. O local deve estar limpo e sem partículas soltas.
2. Caso haja imperfeições, deve-se fazer a regularização adequada.
3. Em superfícies porosas umedeça antes da 1º demão.

## **PREPARO DO PRODUTO**

1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido).
2. Misture bem até obter uma consistência plástica.
3. Mexa sempre durante a aplicação.
4. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação ou uma masseira comum.

**Atenção:**

- Nunca coloque água.
- Utilize dentro de 2 horas.
- Mantenha ao abrigo do sol.

**APLICAÇÃO DO PRODUTO**

**ALICERCE**

1. Recubra todo o alicerce com duas demãos cruzadas e, nas laterais, no mínimo 30 centímetros.
2. Caso o contra-piso ou o solo externo esteja encostado à parede acima do alicerce, aplique duas demão cruzadas nesta parede, um metro de altura a partir do **MACTRASET** aplicado anteriormente no alicerce.

**PAREDE ÚMIDA / UMIDADE DE RODAPÉ**

1. Retire todo o reboco das paredes internas e, das externas quando tiver acesso, até a altura de 1 metro acima do solo. Se o nível do solo externo estiver mais alto, conte a partir dele.
2. Caso haja imperfeições, regularize a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3.
3. Aplique sobre a alvenaria (ou regularização) duas demãos cruzadas do **MACTRASET** nas paredes e, no mínimo 30 cm sobre o contra piso, sempre arredondando os cantos vivos.
4. Para fixar a massa de acabamento sobre o **MACTRASET**, antes recomendamos o uso de chapisco com MACTRACOL.
5. Rodapé: Cole com PREGO LÍQUIDO ao recolocar, nunca parafuse e nem pregue.

**PAREDE ENCOSTADA EM BARRANCO E MURO DE ARRIMO**

**PREVENÇÃO**

1. Antes de aterrar, regularize a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3.
2. Aplique três demãos cruzadas de **MACTRASET**.

**CORREÇÃO**

1. Retire todo o reboco do lado interno.
2. Caso haja imperfeições, regularize a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3.
3. Aplique três demãos cruzadas do **MACTRASET**.

4. Para fixar a massa de acabamento sobre o **MACTRASET**, antes recomendamos o uso de chapisco com MACTRACOL.

#### **ÁREAS FRIAS E PISO EM CONTATO COM O SOLO**

1. Antes do acabamento, aplique duas demãos cruzadas de **MACTRASET** sobre o contra piso e, junto às paredes arredonde os cantos (meia-cana), subindo 30 centímetros.
2. No box aplique duas demãos cruzadas sobre o embosso até dois metros de altura.
3. Para o acabamento ter uma boa aderência sobre o **MACTRASET** utilize uma argamassa colante de assentamento.

#### **GRANITOS MÁRMORES E PEDRAS NATURAIS**

Com a superfície limpa e levemente umedecida, aplique duas demãos cruzadas de **MACTRASET** no verso da pedra antes da aplicação da argamassa de assentamento.

#### **PISCINAS E RESERVATÓRIOS ENTERRADOS**

1. Regularize toda a superfície com argamassa de cimento/areia 1:3 amolentada com MACTRACOL/água 1:2.
2. Arredonde os cantos (meia-cana), faça a estucagem das paredes e do piso e o perfeito chumbamento das tubulações. Trate as tubulações e dispositivos com selante ELASTIQUE ou PESILOX.
3. Aplique 4 demãos cruzadas de **MACTRASET**.
4. Mantenha por cura úmida durante 3 dias.
5. Faça teste de carga (água).
6. Para colocação do revestimento sobre o **MACTRASET** utilize uma argamassa colante de assentamento.

#### **JARDINEIRAS**

1. Regularize a superfície e arredonde os cantos com argamassa cimento/areia 1:3 amolentada com MACTRACOL/água 1:2.
2. Aplique três demãos cruzadas do **MACTRASET**.
3. Intervalo entre demãos: mínimo de 6 horas. Antes de aplicar outra demão, verifique se a anterior está totalmente seca.

#### **PRECAUÇÕES DE USO**

- A eficiência do **MACTRASET** depende da qualidade da aplicação, como obedecer ao consumo citado e evitar falhas na cobertura (buracos).

- Em reservatórios ou caixas d' água lave o local com detergente neutro antes da utilização.
- Em piscinas e reservatórios elevados utilize o VEDBEM PRESSÃO com a TELA VEDATRINCA.
- Para impermeabilização de lajes utilize o VEDATRINCA com a TELA VEDATRINCA.

### **RENDIMENTO**

<b>Aplicação</b>	<b>Número de demãos</b>	<b>Rendimento total</b>
Alicerce, áreas frias e pisos em contato com o solo e pedras naturais	2 demãos	2 kg / m <sup>2</sup>
Muro de arrimo, parede encostada em barranco e jardineira.	3 demãos	3 kg / m <sup>2</sup>
Reservatórios e piscinas enterrados	4 demãos	4 kg / m <sup>2</sup>

### **FERRAMENTAS**

- Broxa ou trincha de nylon.
- Vassoura de pêlo (para pisos).

### **CARACTERÍSTICAS**

#### **COR**

- **Componente A:** Líquido bege.
- **Componente B:** Pó branco.

#### **DENSIDADE**

- **Componente A:** 1,01 a 1,03 g/cm<sup>3</sup>.
- **Componente B:** 1,35 g/cm<sup>3</sup>.

### **COMPOSIÇÃO BÁSICA**

- **Componente A:** Emulsão acrílica.
- **Componente B:** Cimento e aditivos minerais.

## **ARMAZENAGEM**

Local coberto, seco e arejado fora do alcance de crianças e animais.

## **EMBALAGENS**

- 7,2 kg
- 18 kg

## **SEGURANÇA**

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

## **PRIMEIROS SOCORROS**

### **INGESTÃO:**

**Componente A:** Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

**Componente B:** Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

### **CONTATO COM A PELE:**

**Componente A:** Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico.

**Componente B:** Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois com água e sabão neutro.

### **CONTATO COM OS OLHOS:**

**Componentes A e B:** Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um oftalmologista.

### **INALAÇÃO:**

**Componentes A e B:** Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação, se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

## **VALIDADE**

08 meses sem violação da embalagem.

Químico responsável – CRQ 4462935

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra:  
(11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br

**Mactra Indústria e Comércio Ltda**

Estrada Municipal Benedito Antonio Regagnin, 6600.

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744