

## DEFINIÇÃO

**VEDATRINCA** é um impermeabilizante acrílico de alta elasticidade, com consistência pastosa, de aplicação moldada no local e a frio (não necessita de maçarico), formando uma membrana sem emendas de grande poder de aderência.

**VEDATRINCA** possui cor branca, protege do calor do sol, resistindo às intempéries, podendo ficar exposto (sem trânsito intenso). **VEDATRINCA** é ecológico à base d'água.

## APLICAÇÕES

Lajes  
Marqueses  
Lajes inclinadas  
Jardineiras  
Calhas  
Paredes externas

## VANTAGENS

Consistência pastosa que facilita a aplicação  
Protege do calor do sol  
Resiste às intempéries  
Forma uma manta sem emendas  
Alta elasticidade  
Ecológico à base d'água

## PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. O local deve estar firme, limpo, seco, isento de partículas soltas e livre de fungos.
2. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia no traço de 1:3, dando caimento para os coletores de no mínimo 1%.
3. Cantos e arestas devem ser arredondados (meia-cana)

## PREPARO DO PRODUTO

Pronto para uso.  
Misture antes de usar.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

### Trincas em lajes

1. Dilua a 1ª demão de **VEDATRINCA** com 50% de água limpa.
2. Aplique ao longo da trinca com 40 cm de largura.
3. Aplique a 2ª demão puro e coloque simultaneamente a TELA VEDATRINCA de 25 cm.
4. Aplique mais 4 demãos do **VEDATRINCA** até o recobrimento total da TELA VEDATRINCA.

### Lajes Inteiras

1. Dilua a 1ª demão de **VEDATRINCA** com 50% de água limpa.
2. Aplique em toda extensão subindo 30cm nas paredes e recobrimdo muretas de até 60cm.
3. Aplique a 2ª demão puro e coloque simultaneamente a TELA VEDATRINCA 1M x 50M, sobrepondo em 10 cm às emendas.

4. Aplique mais 4 demãos do **VEDATRINCA** até o recobrimento total da TELA VEDATRINCA.

#### **Proteção mecânica quando houver trânsito sobre a laje**

1. Após 5 dias da última demão de **VEDATRINCA**, feche as saídas de água e crie uma lâmina de água para testar a impermeabilização, deixando por 72 horas, concluído o teste, esvazie a laje e deixe secar.
2. Estenda sobre a impermeabilização uma lona de polietileno, como camada separadora.
3. Prepare uma argamassa de cimento e areia no traço de 1:4 a 1:6 e assente sobre a superfície com uma espessura aproximada de 4 cm.
4. Durante a proteção mecânica devem ser criadas juntas perimetrais com aproximadamente 0,5 cm para evitar o esmagamento da impermeabilização.
- 5 – Sobre a proteção mecânica é possível assentar pisos.

#### **Calhas, marquises e jardineiras**

1. Dilua a 1ª demão de **VEDATRINCA** com 50% de água limpa.
2. Aplique em toda área a ser tratada.
3. Estructure a 2ª demão de **VEDATRINCA** nos cantos, trincas e junções com a TELA VEDATRINCA de 25 cm.
4. Aplique mais 4 demãos de **VEDATRINCA** até recobrimento total da TELA VEDATRINCA.

#### **PRECAUÇÕES DE USO**

Em toda superfície sujeita a trincas deve-se utilizar telas estruturantes reforçando a membrana do **VEDATRINCA** (Norma ABNT – NBR 279).

Não aplicar o **VEDATRINCA** em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.

O intervalo entre demãos deve ser no mínimo de 3 horas.

Evite trânsito constante sobre a impermeabilização.

Nunca fure, corte ou rasgue a impermeabilização.

Elimine fungos antes com MATAMOFO da MACTRA.

#### **RENDIMENTO**

0,400gr/m<sup>2</sup> (Total final 2,4kg/m<sup>2</sup>)

#### **FERRAMENTAS**

Pincel, broxa ou trincha de nylon.

Vassoura de pêlo.

#### **CARACTERÍSTICAS**

##### **COR**

Pasta cremosa branca

##### **DENSIDADE**

1,25 g/cm<sup>3</sup>

##### **COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Resina acrílica, cargas inertes, plastificantes, espessante e água.

##### **ARMAZENAGEM**

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

**Mactra Indústria e Comércio Ltda**

Estrada Municipal Benedito Antônio Regagnin, 6600.

Caixa Postal 288 | Cep: 13256-970 | Itatiba –SP | 11.4538.7744



### **EMBALAGENS**

1,0 kg  
4,5 kg  
18 kg  
200 kg

### **SEGURANÇA**

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

### **PRIMEIROS SOCORROS**

#### **INGESTÃO:**

Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

#### **CONTATO COM A PELE:**

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico.

#### **CONTATO COM OS OLHOS:**

Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um oftalmologista.

#### **INALAÇÃO:**

Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

### **VALIDADE**

24 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br  
Químico responsável – Aldemir de Sousa da Silva CRQ 4462935