

DEFINIÇÃO

VEDBEM PISCINA é uma argamassa polimérica acrílica de alta performance, totalmente flexível, resistente à trincas, movimentações e grandes pressões.

VEDBEM PISCINA é um sistema prático, sem necessidade de proteção mecânica, e de aplicação fácil como pintura.

VEDBEM PISCINA é um impermeabilizante especialmente desenvolvido para piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos. A resistência é de 80 m.c.a. (metros de coluna de água) e é aprovado para uso em água potável.

APLICAÇÕES

- Piscinas enterradas ou suspensas
- Reservatórios de água enterrados ou suspensos
- Tanques de piscicultura;
- Muros de arrimo

VANTAGENS

- Flexível: resiste a trincas, movimentações e grandes pressões
- Mais prático: não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto
- Aplicação fácil como pintura
- Resistente a 80 metros de coluna d'água
- Aprovado para uso em água potável
- Ecológico base d'água
- Alta resistência à tração
- Perfeita combinação entre resistência e elasticidade

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. O local deve estar limpo, isento de partículas soltas, natas de cimento, resíduos de desmoldante, pedaços de madeira, pontas de ferro, etc.
2. Eventuais falhas de concretagem devem ser identificadas através de teste de percussão e tratadas chegando-se até o concreto firme. Depois se deve recompor essas falhas com uma argamassa de cimento/areia com um traço de 1:3, amolentada com uma solução de MACTRACOL e água no traço de 1:1 em volume.
3. Se o substrato for muito liso, faça um jateamento abrasivo.
4. Em casos onde tem pressão d'água, é recomendável efetuar teste de carga antes da realização da impermeabilização, a fim de detectar eventuais falhas na estrutura.
5. Onde houver canos, holofotes e dispositivos em geral, estes devem estar perfeitamente fixados.
6. Na ocorrência de trincas não estruturais, calafetar as mesmas com ELASTIQUE e reforçar o local com uma nova camada de tela.

PREPARO DO PRODUTO

1. Coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido).
2. Misture bem até obter uma consistência plástica.
3. Mexa sempre durante a aplicação.
4. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação ou uma masseira comum.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Piscinas, caixas d'água e tanques de piscicultura:

1. Regularize a superfície com uma argamassa de cimento e areia com um traço de 1:3. Crie um rebaixo de

aproximadamente 1cm x 1cm em torno dos dispositivos.

2. Sobre a superfície úmida, aplique duas demãos cruzadas de MACTRASET, com intervalo de 6 horas entre as demãos, atendendo ao consumo de 2 kg/m².
3. Aplique a primeira demão de **VEDBEM PISCINA** aguardando sua total secagem.
4. Aplique a segunda demão de **VEDBEM PISCINA** estruturando com uma camada de TELA VEDATRINCA 1 x 50 m, sobrepondo 10 cm nas emendas.
5. Aplique mais uma ou duas demãos de **VEDBEM PISCINA** até atingir o consumo necessário e o recobrimento total da tela. Consumo mínimo obrigatório de 3,5Kg/m².
6. Aguarde sempre a secagem da demão anterior.
7. Preencha os rebaixos em torno dos dispositivos com o ELASTIQUE da Mactra.
8. Após a execução da impermeabilização, aguarde de três a cinco dias e realize o teste de estanqueidade por 72 horas, a fim de detectar eventuais falhas no processo.

Muros de arrimo:

1. Sobre a superfície regularizada aplique de três a quatro demãos de **VEDBEM PISCINA**
2. Quando a área estiver sujeita a movimentação, estruture a segunda demão com a TELA VEDATRINCA 1 x 50 m.
3. Consumo mínimo obrigatório de 3,5 Kg/m².

PRECAUÇÕES DE USO

- A eficiência do **VEDBEM PISCINA** depende da qualidade da aplicação, como obedecer ao consumo citado e evitar falha na cobertura (buracos).
- Nunca adicione água ao produto.
- Utilize dentro de 2 horas.
- Mantenha ao abrigo do sol.
- Em reservatórios ou caixas de água, lave o local com detergente neutro antes da utilização.
- Para impermeabilização de lajes, utilize a MANTA LÍQUIDA da MACTRA.

RENDIMENTO

Aplicação Número de demãos Rendimento total

Piscinas, reservatórios, e muros de arrimo. 3 a 4 demãos 3,5 kg / m²

FERRAMENTAS

- Broxa ou trincha de nylon.
- Vassoura de pêlo (para pisos).

CARACTERÍSTICAS

COR

Componente A: Líquido branco azulado.

Componente B: Pó cinza.

DENSIDADE

Componente A: 1,02 a 1,04 g / cm³.

Componente B: 1,35g / cm³.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Componente A: Emulsão acrílica flexível.

Componente B: Cimento e aditivos minerais.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

**EMBALAGEM**

18 kg

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS**INGESTÃO:**

Componente A: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

Componente B: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE:

Componente A: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Em caso de maior irritação, procure um médico. Componente B: lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois com água e sabão neutro.

CONTATO COM OS OLHOS:

Componentes A e B: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um oftalmologista.

INALAÇÃO:

Componentes A e B: Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação, se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

08 meses sem violação da embalagem.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico da
Mactra: (11) 4538.7744 / suporte@mactra.com.br
Químico responsável – CRQ 4462935