

SELADOR ACRÍLICO MACTRA é um complemento acrílico indicado para selar e uniformizar paredes externas e internas proporcionando economia no acabamento final.

Norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.2.5

APLICAÇÕES

- Reboco interno ou externo
- Concreto
- Fibrocimento

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Importante: Toda área a ser pintado deverá estar limpo, seco, lixado, isento de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc. conforme norma **ABNT NBR 13.245**.

1. Reboco novo:

- Aguardar 30 dias para secagem e cura.
- Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

2. Concreto novo:

- Aguardar 30 dias para secagem e cura.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

3. Reboco fraco e pintura velha:

- Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

4. Gesso e fibrocimento:

- Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

5. Pequenas imperfeições:

- Corrigir com massa acrílica Mactra ou massa corrida Mactra, lixe e limpe com um pano úmido.
- Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

6. Trincas:

- Trate as trincas com Vedbem Trinca da Mactra

7. Superfícies caiadas / partículas soltas:

- Raspe e elimine as partículas soltas.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra

8. Gordura ou graxa:

- Lave com detergente neutro.
- Enxágue e deixe secar.

9. Mofo:

- Lave a superfície com lavadora de alta pressão.
- Aplique uma demão de Matamofo da Mactra.

PREPARO DO PRODUTO

- Misture antes de usar e durante a sua utilização.
- Diluição de 10% em água limpa.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique uma ou duas demãos em camada fina, dependendo da porosidade da superfície

PRECAUÇÕES DE USO.

- Não aplicar o selador acrílico Mactra em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.
- O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do local de aplicação.

GARANTIA

A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o número do lote de aplicação. A garantia se restringe a reposição do produto.

RENDIMENTO

- Galão 3,6l: 16 a 30 m²/demão
- Lata 18l: 80 a 150 m²/demão

SECAGEM

- Ao toque: 30min
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 5 horas

FERRAMENTAS

- Pincel de cerdas macias.
- Rolo de lã de pêlo baixo.

CARACTERÍSTICAS

COR

Branco

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica estirenada, pigmentos inertes, coalescentes, cargas minerais, e água.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

3,6 l

18 l

SEGURANÇA

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.



PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO: Não provoque vômito. Procure um médico imediatamente.

CONTATO COM A PELE: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos, depois lave com água e sabão neutro. Se necessário, procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e, se necessário, procure um médico.

INALAÇÃO: Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação. Se necessário procure um médico.

Consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem.