

TINTA ACRÍLICA INTERIORES MACTRA é uma tinta acrílica fosca com alta qualidade, bom rendimento, boa cobertura e baixo odor, proporcionando uma pintura com acabamento refinado.

Norma ABNT NBR 11702 – tipo 4.5.3

APLICAÇÕES

- Reboco interno
- Massa acrílica
- Texturas
- Concreto aparente
- Áreas internas com massa corrida

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Importante: Toda área a ser pintada deverá estar limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos, algas, completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, etc. conforme norma **ABNT NBR 13.245**.

1. Reboco novo:

- Aguardar 30 dias para secagem e cura.
- Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

2. Concreto novo:

- Aguardar 30 dias para secagem e cura.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

3. Reboco fraco e pintura velha:

- Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

4. Gesso e fibrocimento:

- Lixe e elimine o pó com pano úmido.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra.

5. Pequenas imperfeições:

- Corrigir com massa acrílica Mactra ou massa corrida Mactra, lixe e limpe com um pano úmido.
- Aplique uma demão de selador acrílico Mactra.

6. Trincas:

- Trate as trincas com Vedbem Trinca da Mactra

7. Superfícies caídas / partículas soltas:

- Raspe e elimine as partículas soltas.
- Aplique uma demão de fundo preparador de paredes Mactra

8. Gordura ou graxa:

- Lave com detergente neutro.
- Enxague e deixe secar.

9. Mofo:

- Lave a superfície com lavadora de alta pressão.
- Aplique uma demão de Matamofo da Mactra.

PREPARO DO PRODUTO

- Misture bem antes de usar e durante a sua utilização.
- Diluição de 20 a 30% em água limpa em todas as demãos.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

1. Aplique a tinta por igual evitando repasses e excessos.
2. Respeite os intervalos entre demãos.
3. Aplique de duas a três demãos.

PRECAUÇÕES DE USO.

- Não aplicar a Tinta Acrílica Interiores Mactra em superfície úmida ou com o tempo chuvoso.
- A temperatura ideal de trabalho deve ser entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.
- O intervalo entre demãos deve ser de 4 horas dependendo das condições do local de aplicação.

RENDIMENTO

- Até 60 m²/demão/galão 3,6 litros.
- Até 300 m²/demão/lata 18 litros.

FERRAMENTAS

- Pincel de cerdas macias.
- Rolo de lã de pêlo baixo.
- Pistola

CARACTERÍSTICAS

COR

Cartela de cores

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina acrílica modificada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, biocidas e água.

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

3,6 L e 18 L



Atenção. 2-Methyl-3 (2H)-isothiazolone, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one e 2-Octyl-4-isothiazolin-3 one(3:1)

Pode provocar reações alérgicas na pele. Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Use luvas de proteção/ roupa de proteção / proteção ocular/ proteção facial. **SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** Lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire toda roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Descarte o conteúdo em aterros industriais ou incineração.

Transporte: Produto não classificado como perigoso para o transporte.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser solicitada pelo e-mail suporte@mactra.com.br

VALIDADE

24 meses sem violação da embalagem

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Aldemir de Sousa da Silva – CRQ: 4462935