

INFORMATIVO TÉCNICO MATRIZ – IMPERALL PREMIUM 10 EM 1

Data da última revisão: 09/2023

DEFINIÇÃO

IMPERALL PREMIUM 10 EM 1 é um novo conceito em impermeabilizante para exteriores, indicado contra batida de chuva na parede e contra os consequentes males que a infiltração provoca.

IMPERALL PREMIUM 10 EM 1 possui formulação que possibilita impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras de retração da argamassa em um só produto por ter uma tecnologia única no mercado. Composto de resinas acrílicas de alto desempenho, com excelente resistência às ações da natureza como, UV, maresia, fungos e variações térmicas.

APLICAÇÕES

- Blocos de cimento e cerâmico
- Tijolos e concreto aparente
- Parede rebocada
- Repintura
- Selador impermeável

VANTAGENS

- Exclusivo produto 10 em 1: Impermeabiliza, resiste a sol e chuva, elimina fissuras, protege contra a maresia, hidro-repelente, antimoho, supercobertura, sela, pinta e dá acabamento.
- Na cor branco, aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons claros – Base A).

PREPARO DA SUPERFÍCIE (conforme NBR 13.245)

1 – O local deve estar firme, limpo, seco, isento de partículas soltas e com reboco curado a mais de 28 dias.

2 – Elimine possíveis focos de fungos com **MATAMOFO** da Mactra.

- 3 – Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, lixar ou escovar antes e eliminar o pó.
- 4 – Preencha pequenos buracos e imperfeições com massa de cimento e areia ou massa acrílica antes da aplicação.
- 5 – Eventuais trincas devem ser tratadas previamente com o **VEDBEM TRINCA** ou **KIT VEDATRINCA** (massa+tela) da Mactra.
- 6 – Sobre reboco fraco ou aplicação sobre pintura velha, aplique antes fundo preparador de paredes.

PREPARO DO PRODUTO

- 1 – Misture bem antes de usar.
- 2 – Para um melhor resultado, utilize um misturador elétrico.
- 3 – Dilua a primeira demão com até 20% de água limpa.
- 4 – Aplique com pincel, trincha, rolo de lã ou Airless.
- 5 – Aplique mais uma ou duas demãos SEM DILUIR (*).
- 6 – Intervalo de secagem entre demãos: 6 horas.

(*) O número de demãos depende da porosidade da superfície, ferramental utilizado, cores de fundo e técnicas de aplicação.

PRECAUÇÕES DE USO

- Realizar um perfeito preparo da superfície antes de iniciar a aplicação.
- A perfeita cobertura da superfície pelo **IMPERALL PREMIUM 10 EM 1** é que irá proporcionar total impermeabilidade.
- A eficiência do **IMPERALL PREMIUM 10 EM 1** depende da qualidade da aplicação.
- Obedecer ao consumo mínimo indicado.
- Evitar falhas de cobertura (buracos e trincas).

CONSUMO MÍNIMO EXIGIDO

Superfície extremamente porosa	600 g/m ² final (3 demãos)
Superfície pouco porosa	300 g/m ² final (3 demãos)
Repintura	240 g/m ² final (3 demãos)

O consumo acima é aproximado, com o produto diluído a 20% na primeira demão e as demais demãos aplicadas puras e seguindo-se a NBR 13.245 para preparo de superfície. Dependendo da diluição, porosidade da superfície, ferramental utilizado e técnicas de aplicação, o consumo pode ser diferente.

FERRAMENTAS

- Broxa, pincel ou trincha.
- Rolo de lã
- Airless

CARACTERÍSTICAS

- Líquido viscoso branco
- Densidade 1,22g/cm³
- Composição básica: Resina acrílica de alto desempenho, cargas minerais, aditivos, pigmento e antifungos

ARMAZENAGEM

Local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

EMBALAGENS

- Galão com 3,6kg.
- Lata com 18 kg.
- Tambor com 200kg.

SEGURANÇA

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

PRIMEIROS SOCORROS

INGESTÃO

Não provoque vômito. Procure um médico.

CONTATO COM OS OLHOS

Lave com bastante água durante 10 minutos. Procure um oftalmologista.

CONTATO COM A PELE

Lave com bastante água e sabão por 10 minutos.

INALAÇÃO

Remova a vítima para um local fresco e ventilado.

Em caso de emergência, consulte o centro de intoxicações Ceatox pelo telefone 0800 0148110 ou procure um serviço de saúde mais próximo.

TRANSPORTE

Produto não classificado como perigoso para o transporte.

VALIDADE

24 meses da data de fabricação

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Aldemir de Sousa da Silva – CRQ 04462935

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto pode ser solicitada pelo e-mail: suporte@mactra.com.br ou sac@mactra.com.br.

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico Mactra: (11) 4538-7744 / suporte@mactra.com.br

Para saber mais, acesse: www.mactra.com.br