

## **INFORMATIVO TÉCNICO MATRIZ – VEDBEM COZINHA & BANHEIRO**

Data da última revisão: 09/2023

### **DEFINIÇÃO**

**VEDBEM COZINHA & BANHEIRO** é um impermeabilizante especialmente desenvolvido para áreas frias, tais como cozinhas, banheiros, lavanderias, lavabos, além de sacadas e varandas. Sua formulação inovadora traz um Sistema Único de Impermeabilização 2 em 1: Rígido e flexível em um único produto, gerando economia de tempo e de dinheiro.

**VEDBEM COZINHA & BANHEIRO** não precisa de proteção mecânica, portanto pode receber acabamento cerâmico direto (\*).

### **APLICAÇÕES**

- Áreas frias (banheiros, cozinhas, lavabos e lavanderias)
- Construções a seco (*drywall*)
- Sacadas/varandas

### **VANTAGENS**

- Mais prático: não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto(\*)
- Flexível: resiste a fissuras e movimentações da superfície
- Aplicação fácil como pintura
- Ecológico base d'água
- Perfeita combinação entre resistência e elasticidade

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE**

1. O local deve estar firme, limpo, isento de partículas soltas, natas de cimento, resíduos de desmoldante, pedaços de madeira, pontas de ferro, etc.
2. Se o substrato for muito liso, lixe, escove ou faça um jateamento abrasivo.
3. SEMPRE umedeça a superfície antes de aplicar a primeira demão.

### **PREPARO DO PRODUTO**

1. Em um recipiente limpo e estanque, coloque lentamente o componente B (pó) ao componente A (líquido).
2. Misture bem até obter uma consistência plástica. Havendo possibilidade, recomendamos um misturador de tintas de baixa rotação para melhor homogeneização.
3. Misture sempre durante a aplicação.

### **APLICAÇÃO DO PRODUTO**

#### **Áreas frias e construções a seco (*drywall*):**

1. Regularize a área com argamassa de cimento e areia e faça caimento em direção aos ralos.
2. Crie um rebaixo de aproximadamente 1x1 cm em torno das tubulações.
3. Aplique 3 a 4 demãos cruzadas de **VEDBEM COZINHA & BANHEIRO** sobre o contrapiso. Umedeça entre as demãos.
4. Suba com a impermeabilização nas paredes até a altura de 30cm.
5. No box, aplique 3 a 4 demãos cruzadas sobre o emboço e suba a aplicação nas paredes no mínimo até 2 metros de altura.
6. Em áreas sujeitas a movimentações, estruture os cantos de parede/piso com a **TELA VEDATRINCA** da Mactra na aplicação da 2ª demão.
7. Após o término da aplicação a tela deve estar **TOTALMENTE COBERTA** pelo produto.
8. Antes da aplicação do revestimento cerâmico, trate ao redor de todas as tubulações com o **ELASTIQUE** da Mactra.

9. Para um melhor resultado e verificação dos serviços, execute teste de estanqueidade antes do assentamento do revestimento nas áreas de pisos.
10. Para melhor aderência do acabamento sobre a impermeabilização, utilize argamassa colante apropriada.

#### **Sacadas/Varandas:**

1. Regularize a área com argamassa de cimento e areia com caimento em direção aos ralos.
2. Crie um rebaixo de aproximadamente 1cm x 1cm em torno das tubulações.
3. Aplique de 3 a 4 demãos cruzadas de **VEDBEM COZINHA & BANHEIRO** estruturando a segunda demão com a **TELA VEDATRINCA 1 x 50m** da Mactra. Suba com a impermeabilização nas paredes até a altura de 30 cm. Umedeça entre as demãos. Intervalo de secagem de 6 horas entre demãos.
4. Recubra muretas com até 60cm e avance 30cm para a área interna do local a ser tratado.
5. Após o termino da aplicação a tela deve estar **TOTALMENTE RECOBERTA**.
6. Antes da aplicação do revestimento cerâmico trate todas as tubulações com o **ELASTIQUE** da Mactra.
7. É aconselhável executar teste de estanqueidade antes do assentamento do revestimento.
8. Para o acabamento ter boa aderência sobre a impermeabilização, utilize uma argamassa colante apropriada.

#### **PRECAUÇÕES DE USO**

- A eficiência do **VEDBEM COZINHA & BANHEIRO** depende da qualidade da aplicação, como obedecer ao consumo citado e evitar falha na cobertura (buracos) é fator determinante para a aplicação correta.
- **NUNCA** adicione água ao produto.
- Após o preparo, utilize em no máximo 40 minutos.
- Mantenha ao abrigo do sol.
- Para impermeabilização de lajes sem trânsito, utilize o **MANTA LIQUIDA VEDATRINCA** ou **MANTA LIQUIDA PREMIUM**, ambos da Mactra junto com a **TELA VEDATRINCA**.

- Onde forem feitos furos para colocação de buchas ou parafusos, elimine o pó e injete o **ELASTIQUE** da Mactra, antes de colocar a bucha.
- (\*) No caso de assentamento em paredes de revestimentos cerâmicos de grandes dimensões e/ou pedras, consulte o Departamento Técnico Mactra para mais informações.

### **RENDIMENTO**

5m<sup>2</sup> para aplicações em 3 a 4 demãos – consumo de 3,5kg/m<sup>2</sup>.

### **FERRAMENTAS**

- Broxa ou trincha de nylon.
- Vassoura de pelo (para pisos).

### **CARACTERÍSTICAS**

#### **COR**

Componente A: Líquido branco.

Componente B: Pó cinza.

#### **DENSIDADE**

Componente A: 1,02 a 1,04 g/cm<sup>3</sup>.

Componente B: 1,35g/cm<sup>3</sup>.

#### **COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Componente A: Emulsão acrílica flexível.

Componente B: Cimento e aditivos minerais.

### **ARMAZENAGEM**

Sobre paletes, em local coberto, seco, arejado e fora do alcance de crianças e animais.

### **EMBALAGEM**

18 kg

### **SEGURANÇA**

Utilizar óculos de segurança e luvas de borracha ou sintética.

### **PRIMEIROS SOCORROS**

#### **INGESTÃO:**

Componente A: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

Componente B: Não provoque vômito, procure um médico imediatamente.

#### **CONTATO COM A PELE:**

Componente A: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos. Em caso de maior irritação, procure um médico.

Componente B: lave com água corrente por pelo menos 15 minutos.

#### **CONTATO COM OS OLHOS:**

Componentes A e B: Lave com água corrente por pelo menos 15 minutos e se necessário procure um oftalmologista.

#### **INALAÇÃO:**

Componentes A e B: Remova a vítima para um local arejado e com boa ventilação, se necessário procure um médico.

Em caso de emergência consulte o centro de intoxicações Ceatox através do telefone 0800 0148110 ou serviço de saúde mais próximo.

### **VALIDADE**

12 meses da data da fabricação sem violação da embalagem.

### **TRANSPORTE COMPONENTES A e B**

Produto não classificado como perigoso para o transporte.

### **QUÍMICO RESPONSÁVEL**



Aldemir de Sousa da Silva – CRQ 04462935

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto pode ser solicitada pelo e-mail: [suporte@mactra.com.br](mailto:suporte@mactra.com.br) ou [sac@mactra.com.br](mailto:sac@mactra.com.br)

Em caso de dúvidas sobre este produto, consulte sempre o suporte técnico Mactra: (11) 4538-7744 / [suporte@mactra.com.br](mailto:suporte@mactra.com.br)

Para saber mais acesse: [www.mactra.com.br](http://www.mactra.com.br)